


FICHE TECHNIQUE

PVC SOUPLE - SILICONE - POLYURETHANE

		PTC	MEILLEURS TENUE AUX HUILES ET GRAISSES		PSV	PSC TRANSPARENT	SIL SN	SIL AB	PU 25	PU 50	PU 70
			PHV/50	PHV/60							
PROPRIETES	UNITES	GAMME DES PVC SOUPLES					SILICONE		POLYURETANE		
DURETE A 20°C	Sh A/D	80A	50A	60A	60A	70A	70A	70A	25A	50A	70A
DURETE A 40°C	Sh A/D	50A	40A	45A	45A	30A	30A	30A	25A	50A	70A
DURETE A -10°C	Sh A/D	95A	65A	75A	75A	80A	80A	80A	25A	50A	70A
CONTRAINTE DECHIRURE AMORCEE	DaN/cm	15	15	15	15	25					
ALONGEMENT SUR RUPTURE	%	350	400	400	400	350					
CONTRAINTE RUPTURE	Mpa	12	6	6	6	6					
TENUE DI ELECTRIQUE	Volt	8000	8000	8000	8000	8000					
TEMPERATURE MAXIMUM D'UTILISATION	°C	80	80	80	80	80					
CLASSEMENT FEUX	M	NC	M3	M3	M3	NC					